

SOLTHERM SNP

Hechtprimer voor siliconenverven

PRODUCTKENMERKEN:

- versterkt de ondergrond
- reduceert stofvorming en egaliseert de zuiging van de ondergrond
- beschermt de voorbehandelde ondergrond tegen schadelijke vochtindringing
- voorkomt het doordringen van verontreinigingen uit onderlagen en minimaliseert het risico op vlekvorming
- maakt deel uit van de SOLTHERM thermische isolatiesystemen op EPS- en minerale wolplaten

TOEPASSING:

SOLTHERM SNP is een gronderingsmiddel voor buitengevels dat wordt toegepast vóór het aanbrengen van de siliconenverven SOLTHERM STC-P, SOLTHERM STC-P Eco-Shield en SOLTHERM STC-P+.

Geschikte ondergronden:

- dunlagige sierpleisters (inclusief isolatiesystemen op minerale wol en EPS),
- cement- en cement-kalkpleisters,
- vezelcementplaten, enz.,
- niet-gestucte muren van beton, baksteen, keramische of silikaatblokken,
- sterke, goed hechtende verlagen op bovengenoemde ondergronden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De pleisterafwerking in ETICS-isolatiesystemen dient te worden uitgevoerd conform de geldende SOLTHERM Isolatiehandleiding. Niet-geïsoleerde geveloppervlakken moeten draagkrachtig, vlak, droog en vrij van hechtingsverminderende lagen zijn, zoals stof, vet, poeder, bitumen, algen en andere verontreinigingen. Kleine onregelmatigheden egaliseren met lijm-mortel voor wapeningslagen, bijv. SOLTHERM UB. Grotere oneffenheden of beschadigingen egaliseren met SOLTHERM LRC en vervolgens afwerken met eerder genoemde lijm- of egalisatiemortel.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT:

De verpakking bevat een gebruiksklaar product. Vóór gebruik de volledige inhoud van de verpakking grondig mengen. Bij toepassing op sterk zuigende ondergronden wordt aanbevolen het product te verdunnen met schoon water in een hoeveelheid van circa 20–30% van het volume.

TOEPASSING:

Gelijkmatig en in één laag aanbrengen met een borstel, verfroller of door middel van spuiten. De verf mag pas worden aangebracht nadat de primer volledig is opgedroogd.

OPMERKINGEN EN UITVOERINGSRICHTLIJNEN:

- Niet toepassen op oppervlakken die blootstaan aan langdurige inwerking van water, stilstaand sneeuw of op ondergronden die niet beschermd zijn tegen capillaire opstijging van vocht.
- Alle elementen binnen het werkbereik die niet bedoeld zijn om gegrond te worden, dienen vóór aanvang van de werkzaamheden afgedekt en beschermd te worden.
- Vers aangebrachte cement- of cement-kalkpleisters moeten minimaal 28 dagen uitharden (seizoenen).
- De pleisterlaag mag pas worden gegrond nadat deze volledig is uitgehard en opgedroogd.

- Bepaal het oppervlak dat gegrond gaat worden op basis van de weersomstandigheden, het type ondergrond en de uitvoeringscapaciteit.
- Tijdens het aanbrengen en drogen van de primer moet het oppervlak beschermd worden tegen direct zonlicht, neerslag en wind. Gebruik afschermnetten op steigers.
- Smitapplicatie van de primer mag uitsluitend worden uitgevoerd bij windstil weer.
- Lage temperaturen, verhoogde luchtvochtigheid en onvoldoende luchtcirculatie verlengen de droogtijd van de primer.
- Reinig gereedschap en handen direct na afloop van de werkzaamheden met schoon water. Na droging is reinigen sterk bemoeilijkt.
- Een aangebroken verpakking van de primer moet zorgvuldig worden gesloten en de inhoud dient zo spoedig mogelijk te worden opgebruikt.

VOORZORGSMATREGELEN:

Ogen en huid beschermen. Bij direct contact met de ogen deze grondig met water spoelen en een arts raadplegen.

BENODIGD GEREEDSCHAP:

- Kwast, verfroller of spuitpistool met compressorinstallatie

TECHNISCHE GEGEVENS:

De onderstaande technische parameters gelden bij een temperatuur van +23 (±2)°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 (±5)%. Onder andere omstandigheden kunnen de vermelde waarden afwijken.

Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond):

van +5°C tot +25°C

Relatieve luchtvochtigheid tijdens aanbrengen en droging:

tot 80%

Dichtheid:

ca. 1,00 g/cm³ (±10%)

Kleur:

melkachtig bij aanbrengen, kleurloos na droging

Droogtijd:

min. 4 uur

VOS-gehalte:

VOS-limiet (cat.: A/g/FW) – 30 g/l (2010)

Het product bevat max. 30 g/l VOS

Verpakking:

5kg, 20kg

Aantal verpakkingen per pallet en netto gewicht:

5kg: 108 stuks / ca. 540 kg

20kg: 24 stuks / ca. 480 kg

Houdbaarheid:

12 maanden – de vervaldatum staat op de verpakking vermeld.

VERBRUIK (INDICATIEF):

ca. 0,10 ÷ 0,20 kg/m²

Het verbruik is afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, evenals de aanbrengmethode. Voor een exacte bepaling wordt aangeraden testtoepassingen op het betreffende oppervlak uit te voeren.

SOLTHERM SNP

Hechtprimer voor siliconenverven

OPSLAAN:

Bewaren in onbeschadigde, oorspronkelijk gesloten verpakkingen bij een temperatuur van +5°C tot +25°C. Beschermen tegen direct zonlicht en vorst. Buiten bereik van kinderen houden.

SAMENSTELLING:

WATERVERDUNBARE SILICONENDISPERSIES EN ADDITIEVEN.

SOLTHERM garandeert de juiste kwaliteit van het product, maar heeft geen invloed op de wijze van toepassing en gebruik. SOLTHERM is niet aansprakelijk voor het werk van de ontwerper en de uitvoerder. Alle bovenstaande informatie is naar eer en geweten verstrekt op basis van de meest actuele kennis en toepassingstechniek. Deze informatie vervangt echter niet de vakbekwaamheid van de ontwerper en de uitvoerder en ontslaat hen niet van de verplichting om de bouwvoorschriften en de regels inzake arbeidsveiligheid (ARBO) na te leven. Bij twijfel dient men geschikte proeven uit te voeren of contact op te nemen met de Technische Klantendienst van SOLTHERM. Met de uitgifte van dit Technisch Gegevensblad verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid

Deze vertaling is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie